

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:



Mastic Bitumineux réparateur de fissures



bicomposant 5 kg

Codes produits :

Référence M999MABINO

EAN13 : -

CUP : -

Description brève du produit :

Mastic à base de bitume modifié bicomposant pour pose à froid et à durcissement rapide permettant une parfaite réparation des fissures dans l'asphalte, le béton, le bitume.

Garnissage optimal des joints horizontaux (joints de fractionnement, fissure de mouvements, ...) de largeur entre 15 et 30mm

Actuellement uniquement sur commande (délais à convenir)

Galerie de produits :



Description du produit :

Bidon de 5 kg (mastic bitumineux) + flacon de réactif 0,4 kg.

Durcissement rapide

pas de perte de volume du joint

FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE
SOLUTION:

produit non dangereux.

Mise en oeuvre:

-Les joints doivent être propres, rigides et secs, exempts de particules pulvérulentes et de crasse adhérente.

-Brasser le composant A jusqu'à ce que la pâte présente une consistance uniforme.

-Introduire le composant B tout en continuant le brassage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traînées blanches visibles (mélange homogène).

-Pour la mise en place, tirer le bec verseur du couvercle.

-Afin d'améliorer l'écoulement, créer une entrée d'air avec un coup de poinçon dans le couvercle du côté opposé au bec verseur.

-Le mélange doit être mis en place en 15 minutes environ.

-Racler le joint garni avec une spatule ou une truelle.

-Saupoudrer le joint avec du sable fin ou de microgranulés BB16, au début du processus de durcissement, lorsque la surface devient mate.

Nota : le support et la température ambiante doivent être compris entre +5 °C et +30 °C
